



CLAESEN BETONBEDRIJF Kanaalstraat 13 B-3560 Lummen	BB 001 AB 001	ANNEXE BENOR-BIJLAGE	Blad / Page 4 . 16
	315	Betonmetselstenen Éléments de maçonnerie en béton	Versie / Version 3
		FICHE BENOR-FICHE	Datum / Date 2019/02/22

HBE – 290x140x190 HOL/CREUX

Volgens PTV 21-001 en NBN EN 771-3



Categorie (*) I

Groep (*) 2

Kwaliteitsklasse: **10/1,6**

Fabricagematen (*): **290x140x189** (*lxwxh*) (in mm)

Coördinatie-maten (*): **300x150x200** (in mm)

Maatafwijkingsklasse (*): **D2**

Soort metselsteen: **C - D**

Vlakheid van de zichtvlakken: voldoet

Gemiddelde bruto droge volumemassa (*): **1510 kg/m³**

Netto droge volumemasse (gemiddeld) : **2106 kg/m³** + configuratie (zie tekening blad 4.F)

Toelaatbare afwijkingen van de gemiddelde bruto droge volumemassa(*) : **1400-1600 kg/m³**

Minimale individuele bruto droge volumemassa: **1400 kg/m³**

Gemiddelde druksterkte (\perp) (*): **8,3 N/mm²**

Genormaliseerde gemiddelde druksterkte f_b : **10 N/mm²**

Rekenwaarde van de warmtegeleidingscoëfficiënt λ_{U_i} : **1,07 W/m.K**

Vorstbestandheid (*): **voldoet (NBN B15-231)**

Vochtgedrag (*): **0,45 mm/m**

Brandreactie (*): **Klasse A1**

Afschuifhechtsterkte van de mortel/metselsteencombinatie (tabel) (*): **<0,15 N/mm²**

Uiterlijk: **1 Vlak, Fijnkorrelig, Beschikbaar in verschillende kleuren**

(*) *essentieel kenmerk dat door de fabrikant onder de CE-markering wordt verklaard in zijn Prestatieverklaring (DoP)*

Buiten BENOR

Brandwerendheid van wanden van metselwerk **REI 90' (onbepleisterd) en REI 120' (bepleisterd)**

Akoestische waarde volgens de massawet: **54dB bij 500Hz** (berekend bij Minimale gemiddelde bruto droge volumemassa)

Paraaf kwaliteitsverantwoordelijke Paraphe du responsable qualité		Stempel/Cachet PROBETON	
Paraaf keurmeester en datum Paraphe de l'inspecteur et date		Datum waarmede Date de l'authentification	

