



CLAESEN BETONBEDRIJF Kanaalstraat 13 B-3560 Lummen	BB 001 AB 001	ANNEXE BENOR-BIJLAGE	Blad / Page 4 . 67
	315	Betonmetselstenen Éléments de maçonnerie en béton	Versie / Version 3
		FICHE BENOR-FICHE	Datum / Date 2019/02/22

HDH - 390x140x190 HOL/CREUX wanddikte 40 mm

Volgens PTV 21-001 en NBN EN 771-3



Categorie (*) I

Groep (*) 2

Kwaliteitsklasse: **20/1,9**

Fabricagematen (*): **390x140x189** (l x w x h) (in mm)

Coördinatie maten (*): **400x152x200** (in mm)

Maatafwijkingsklasse (*): **D2**

Soort metselsteen: **C - D**

Vlakheid van de zichtvlakken: voldoet

Gemiddelde bruto droge volumemassa (*): **1696 kg/m³**

Netto droge volumemassa (gemiddeld) : **2079 kg/m³** + configuratie (zie tekening blad 4.L)

Toelaatbare afwijkingen van de gemiddelde bruto droge volumemassa(*) : **1600-1865 kg/m³**

Minimale individuele bruto droge volumemassa: **1600 kg/m³**

Gemiddelde druksterkte (⊥) (*): **16,2 N/mm²**

Genormaliseerde gemiddelde druksterkte f_b : **20 N/mm²**

Rekenwaarde van de warmtegeleidingscoëfficiënt λ_{01} : **1,13 W/m.K**

Vorstbestandheid (*): **voldoet (NBN B15-231à**

Vochtgedrag (*): **0,45 mm/m**

Brandreactie (*): **Klasse A1**

Afschuifhechsterkte van de mortel/metselsteencombinatie (tabel) (*): **<0,15 N/mm²**




Uiterlijk: **1 Vlak, Fijnkorrelig, Beschikbaar in verschillende kleuren**

(*) essentieel kenmerk dat door de fabrikant onder de CE-markering wordt verklaard in zijn Prestatieverklaring (DoP)

Buiten BENOR

Brandwerendheid van wanden van metselwerk **REI 90' (onbepleisterd) en REI 120' (bepleisterd)** (gebaseerd op tabel NB.3.1 ANB uit NBN EN 1996-1-2 ANB, en metselwerk uitgevoerd volgens NBN EN 1996-2 + ANB)

Akoestische waarde volgens de massawet: **52dB bij 500Hz** (berekend bij Minimale gemiddelde bruto droge volumemassa)

Paraaf kwaliteitsverantwoordelijke Paraphe du responsable qualité		Stempel/Cachet PROBETON	
Paraaf keurmeester en datum Paraphe de l'inspecteur et date		Datum waarmede Date de l'authentification	

PROBETON 120

