



CLAESEN BETONBEDRIJF Kanaalstraat 13 B-3560 Lummen	BB 001 AB 001	ANNEXE BENOR-BIJLAGE	Blad / Page 4 . 93
	315	Betonmetselstenen Eléments de maçonnerie en béton	Versie / Version 3
		FICHE BENOR-FICHE	Datum / Date 2019/02/22

BEB – 290x190x140

Volgens PTV 21-001 en NBN EN 771-3



Categorie (*) I

Groep (*) 1

Kwaliteitsklasse: **15/1,9**

Fabricagematen (*): **290x190x139** (l x w x h) (in mm)

Coördinatie maten (*): **300x200x150** (in mm)

Maatafwijkingsklasse (*): **D2**

Soort metselsteen: **B2**

Vlakheid van de zichtvlakken: voldoet

Gemiddelde bruto droge volumemassa (*): **1850 kg/m³**

Netto droge volumemassa (gemiddeld) : **2080 kg/ m³** + configuratie (zie tekening)

Toelaatbare afwijkingen van de gemiddelde bruto droge volumemassa (*): **1700-1900 kg/m³**

Minimale individuele bruto droge volumemassa: **1700 kg/ m³**

Gemiddelde druksterkte (±) (*): **15,3 N/mm²**

Genormaliseerde gemiddelde druksterkte f_b: **15 N/mm²**

Rekenwaarde van de warmtegeleidingscoëfficiënt λ_{ui}: **1,58 W/m.K**

Vorstbestandheid (*): **voldoet (NBN B15-231)**

Vochtgedrag (*): **≤ 0,45 mm/m**

Brandreactie (*): **Klasse A1**

Afschuifhechtsterkte van de mortel/metselsteencombinatie (tabel) (*): **<0,15 N/mm²**




Uiterlijk: **1 Vlak, Fijnkorrelig, Beschikbaar in verschillende kleuren**

(*) essentieel kenmerk dat door de fabrikant onder de CE-markering wordt verklaard in zijn Prestatieverklaring (DoP)

Buiten BENOR

Brandwerendheid van wanden van metselwerk : **REI 180'(onbepleisterd) en REI 240'(bepleisterd)**

Akoestische waarde volgens massa wet: **60dB bij 500 Hz** (berekend bij Minimale gemiddelde bruto droge volumemassa)

Paraaf kwaliteitsverantwoordelijke Paraphe du responsable qualité		Stempel/Cachet PROBETON	
Paraaf keurmeester en datum Paraphe de l'inspecteur et date		Datum waarmede Date de l'authentification	