


CLAESEN BETONBEDRIJF Kanaalstraat 13 B-3560 Lummen	BB 001 AB 001	ANNEXE BENOR-BIJLAGE	Blad / Page 4 . 132
	315	Betonmetselstenen Éléments de maçonnerie en béton	Versie / Version 1
		FICHE BENOR-FICHE	Datum / Date 2019/04/29

BHHG – 290x190x140 Handgreep

Volgens PTV 21-001 en NBN EN 771-3

Categorie (*) I

Groep (*) 2

Kwaliteitsklasse: **8/1,4**

Fabricagematen (*): **288x188x140** (l_xw_xh) (in mm)

Coördinatie maten (*): **300x200x150** (in mm)

Maatafwijkingsklasse (*): **D2**

Soort metselsteen: **C - D**

Vlakheid van de zichtvlakken: voldoet

Gemiddelde bruto droge volumemassa (*): **1290 kg/m³**

Netto droge volumemassa (gemiddeld) : **2016 kg/ m³** + configuratie (zie tekening blad 4.V)

Toelaatbare afwijkingen van de gemiddelde bruto droge volumemassa (*): **1200-1400 kg/m³**

Minimale individuele bruto droge volumemassa: **1200 kg/ m³**

Gemiddelde druksterkte (⊥) (*): **8,3 N/mm²**

Genormaliseerde gemiddelde druksterkte f_b: **8 N/mm²**

Rekenwaarde van de warmtegeleidingscoëfficiënt λ_{0i}: **1,15 W/m.K**

Vorstbestandheid (*): **voldoet (NBN B15-231)**

Vochtgedrag (*): **0,45 mm/m**

Brandreactie (*): **Klasse A1**

Afschuifhechtsterkte van de mortel/metselsteencombinatie (tabel) (*): **<0,15 N/mm²**




Uiterlijk: **1 Vlak, Fijnkorrelig, Beschikbaar in verschillende kleuren**

(*) essentieel kenmerk dat door de fabrikant onder de CE-markering wordt verklaard in zijn Prestatieverklaring (DoP)

Buiten BENOR

Brandwerendheid van wanden van metselwerk : **REI 180'(onbepleisterd) en REI 240'(bepleisterd)**

Akoestische waarde volgens massa wet: **56dB bij 500 Hz** (berekend bij Minimale gemiddelde bruto droge volumemassa)

Paraaf kwaliteitsverantwoordelijke Paraphe du responsable qualité		Stempel/Cachet PROBETON	
Paraaf keurmeester en datum Paraphe de l'inspecteur et date		Datum waarmerking Date de l'authentification	

PROBETON