


CLAESEN BETONBEDRIJF Kanaalstraat 13 B-3560 Lummen	BB 001 AB 001	ANNEXE BENOR-BIJLAGE	Blad / Page 4.137
	315	Betonmetselstenen Éléments de maçonnerie en béton	Versie / Version 1
		FICHE BENOR-FICHE	Datum / Date 2019/03/05

HBHG –HANDGREEP 390x140x190 HOL/CREUX

Volgens PTV 21-001 en NBN EN 771-3

Categorie (*) **1**
 Groep (*) **2**
 Kwaliteitsklasse: **10/1,4**
 Fabricagematen (*): **390x140x189** (*lxwxh*) (in mm)
 Coördinatie-maten (*): **400x150x200** (in mm)
 Maatafwijkingsklasse (*): **D2**
 Soort metselsteen: **B2**

Vlakheid van de zichtvlakken: voldoet

Gemiddelde bruto droge volumemassa (*): **1330 kg/m³**

Netto droge volumemassa (gemiddeld) : **2085 kg/m³** + configuratie (zie tekening blad 4.R)

Toelaatbare afwijkingen van de gemiddelde bruto droge volumemassa(*) : **1200-1400 kg/m³**

Minimale individuele bruto droge volumemassa: **1200 kg/m³**

Gemiddelde druksterkte (\perp) (*): **8,3 N/mm²**

Genormaliseerde gemiddelde druksterkte f_b : **10 N/mm²**

Rekenwaarde van de warmtegeleidingscoëfficiënt λ_{ui} : **1,07 W/m.K**

Vorstbestandheid (*): **voldoet (NBN B15-231)**

Vochtgedrag (*): **0,45 mm/m**

Brandreactie (*): **Klasse A1**

Afschuifhechtsterkte van de mortel/metselsteencombinatie (tabel) (*): **<0,15 N/mm²**




Uiterlijk: **1 Vlak, Fijnkorrelig, Beschikbaar in verschillende kleuren**

(*) *essentieel kenmerk dat door de fabrikant onder de CE-markering wordt verklaard in zijn Prestatieverklaring (DoP)*

Buiten BENOR

Brandwerendheid van wanden van metselwerk **REI 90' (onbepaald) en REI 120' (bepaald)**

Akoestische waarde volgens de massawet: **53dB bij 500Hz** (berekend bij Minimale gemiddelde bruto droge volumemassa)

Paraaf kwaliteitsverantwoordelijke Paraphe du responsable qualité		Stempel/Cachet PROBETON	
Paraaf keurmeester en datum Paraphe de l'inspecteur et date	12/8/19 	Datum waarmede Date de l'authentification	

PROBETON