


<b>CLAESEN BETONBEDRIJF</b> Kanaalstraat 13 B-3560 Lummen	<b>BB 001</b> <b>AB 001</b>	<b>ANNEXE BENOR-BIJLAGE</b>	Blad / Page 4 . 53
	315	<b>Betonmetselstenen</b> <b>Éléments de maçonnerie en béton</b>	Versie / Version 3
		<b>FICHE BENOR-FICHE</b>	Datum / Date 2019/02/22

### FVA – 290x140x190 VOL/PLEIN

Volgens PTV 21-001 en NBN EN 771-3

Categorie (\*) I

Groep (\*) 1

Kwaliteitsklasse: **6/1,2**

Fabricagematen (\*): **290x140x189** (l x w x h) (in mm)

Coördinatie maten (\*): **300x150x200** (in mm)

Maatafwijkingsklasse (\*): **D2**

Soort metselsteen: **B2**

Vlakheid van de zichtvlakken: voldoet

Gemiddelde bruto droge volumemassa (\*): **1160 kg/m<sup>3</sup>**

Toelaatbare afwijkingen van de gemiddelde bruto droge volumemassa (\*): **1060-1200 kg/m<sup>3</sup>**

Minimale individuele bruto droge volumemassa: **1060 kg/ m<sup>3</sup>**

Gemiddelde druksterkte (⊥) (\*): **4,8 N/mm<sup>2</sup>**

Genormaliseerde gemiddelde druksterkte f<sub>b</sub>: **6 N/mm<sup>2</sup>**

Gemiddelde warmtegeleidingscoëfficiënt λ<sub>10,droog,metselsteen, model S1</sub> (\*): **0,40 W/m.K**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ<sub>10,droog,metselsteen,90/90</sub>: **0,45 W/m.K**

Rekenwaarde van de warmtegeleidingscoëfficiënt λ<sub>U,i</sub>: **0,50 W/m.K**

Vorstbestandheid (\*): **NPD**

Vochtgedrag (\*): **0,65 mm/m**

Brandreactie (\*): **Klasse A1**

Afschuifhechtsterkte van de mortel/metselsteencombinatie (tabel) (\*): **<0,15 N/mm<sup>2</sup>**




Uiterlijk: **4 Vlak, Fijnkorrelig, Antraciet zwart**

(\*) essentieel kenmerk dat door de fabrikant onder de CE-markering wordt verklaard in zijn Prestatieverklaring (DoP)

#### Buiten BENOR

Brandwerendheid van wanden van metselwerk : **REI 60'**(gebaseerd op tabel NB.3.1 ANB uit NBN EN 1996-1-2 ANB, en metselwerk uitgevoerd volgens NBN EN 1996-2 + ANB)

Akoestische waarde volgens massa wet: **52dB bij 500 Hz**(berekend bij Minimale gemiddelde bruto droge volumemassa)

Paraaf kwaliteitsverantwoordelijke Paraphe du responsable qualité		Stempel/Cachet <b>PROBETON</b>	
Paraaf keurmeester en datum Paraphe de l'inspecteur et date		Datum waarmede Date de l'authentification	

